

塗装下地の素材につきましては以下の点にご留意の上ご使用ください。

アクアカラー、カラーフィット、ペイントクリート彩

◎コンクリート、厚付けモルタル（数センチ厚）

- ・新設コンクリートは養生シートを敷かずに4週間以上乾燥させてください。
- ・厚付けモルタルは養生シートを敷かずに2週間以上乾燥させてください。
- ・普通ポルトランドセメントをご使用ください。高炉セメントは吸水性が悪く付着不良を起こすことがあります。
- ・養生剤は付着不良を起こしますので使用しないでください。
- ・表面のレイトンスや汚れはポリッシャーなどで除去してください。

◎薄塗りモルタル（数ミリ厚）

- ・施工後2～3日以上乾燥させてください。
新設のコンクリートに施工した場合は前項に準じます。
- ・アクリル系で強度と吸水性のあるセメントモルタルを使用してください。
吸水性のないものは発色不良や付着不良を起こします。
酢酸ビニル系薄塗りモルタルは、色付きが悪く白華や白ボケしやすいのでお勧めしません。

<参考品> エレホン・化成工業(株) 大阪支店 TEL:06-6842-7500

薄塗りモルタル：「フィックス TS・EG」

プライマー：素地床→「ERシーラー」、接着剤・糊等が付着した床→「ERボンド」

◎セルフレベリング（SL材）

- ・貼り物や敷き物の下地用材料ですので表面強度が弱いため塗装には適しません。
- ・塗装の可否は各SL材メーカーにお問い合わせください。
- ・塗装可の場合でもセメント系でないものや吸水性のないものにはご使用になれません。

ダストプルーフシリーズ、ガレージ&ウォール

◎コンクリート、厚付けモルタル、薄塗りモルタル、セルフレベリング

- ・セメント基材であればご使用になれます。
- ・表面強度と耐久性は下地の素材によりそれぞれ異なります。

※上記に適合している素材でも水分量や気温、湿度により白華や白ボケあるいは付着不良を起こすことがあります。

※塗料や撥水剤、ワックスなどが塗布されているところには塗装できません。

※カラー粉体散布コンクリートには白華や付着不良を起こすことがあります。

※洗い出しや骨材が露出したコンクリートには適合しません。